

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХЪ СИЛЬ РОССИИ.

13.

205

ПОЛУЧЕНИЕ
ЧИСТОЙ ПЛАТИНЫ
И ЕЯ СВОЙСТВА.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СПЛАВОВЪ ПЛАТИНЫ
СЪ МЕТАЛЛАМИ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ.


С. Ф. Жемчужного.

ПЕТРОГРАДЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ.

Вас. Остр., 9 линія, № 12.

1916.



МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХЪ СИЛЪ РОССИИ.

Настоящій выпускъ входитъ въ серію очерковъ, издаваемыхъ состоящей при Императорской Академіи Наукъ Комиссіей по изученію естественныхъ производительныхъ силъ Россіи. Это изданіе имѣетъ цѣлью въ ясной и доступной формѣ давать научное освѣщеніе и научную сводку нашихъ свѣдѣній по отдельнымъ вопросамъ природныхъ богатствъ Россіи, не ограничивая очерковъ какой-либо опредѣленной программой или порядкомъ выхода. Выдвигая на первую очередь вопросы, отвѣчающіе требованіямъ момента или военной техники, Комиссія, однако, считаетъ необходимымъ включить въ задачи изданія самое широкое освѣщеніе естественныхъ производительныхъ силъ Россіи и ихъ использованія.

Напечатано:

- № 1. А. Е. Ферсманъ. Русскія мѣсторожденія сукновальныхъ глинъ (съ аналитическими данными О. А. Николаевскаго). 2-ое изданіе. 1916. Цѣна 10 коп.
- № 2. В. Л. Комаровъ. Что сдѣлано въ Россіи въ 1915 г. по культурѣ лекарственныхъ растеній. 1915. Цѣна 10 коп.
- № 3. В. Г. Хлопинъ. Литій, его промышленное значеніе и находженіе въ русскихъ минералахъ. 1916. Цѣна 15 коп.
- № 4. Е. В. Еремина, совмѣстно съ В. С. Малышевой и М. И. Добрыниной. Соединенія барія въ Россіи. 1916. Цѣна 20 коп.
- № 5. П. П. Сущинскій. Очеркъ мѣсторожденій вольфрамовыхъ и оловянныхъ рудъ въ Россіи. 1916. Цѣна 40 коп.
- № 6. В. В. Аршиновъ. Руды алюминія и возможность ихъ находженія въ Россіи. 1916. Цѣна 20 коп.
- № 7. Н. И. Андрусовъ, Н. С. Курнаковъ, А. А. Лебединцевъ, Н. И. Подкопаевъ и И. Б. Шпиндеръ. Карабугазъ и его промышленное значеніе. 1916. Цѣна 20 коп.
- № 8. В. Н. Любименко. Табачная промышленность въ Россіи. 1916. Цѣна 20.
- № 9. В. И. Мейнеръ. Рыбный промыселъ въ Семирѣчи и его возможное будущее. 1916. Цѣна 20 коп.
- № 10. П. А. Земятченскій. Поглотительныя свойства русскихъ глинъ. I. 1916. Цѣна 20 коп.
- № 11. Н. Н. Монтерверде. Развитіе и современное состояніе промысла сбора и культуры лекарственныхъ растеній въ Полтавской губерніи. 1916. Цѣна 20 коп.
- № 12. Я. В. Самойловъ. Мѣсторожденія сѣрнаго колчедана въ Россіи. 1916. Цѣна 20 коп.
- № 13. С. Ф. Жемчужный. Полученіе чистой платины и ея свойства. Электропроводность сплавовъ платины съ металлами платиновой группы. 1916. Цѣна 20 коп.

Печатаются:

- И. А. Преображенскій. Соединенія молибдена въ Россіи.
- Ф. А. Сацыперовъ. Лекарственные растенія въ Россіи.
- Е. О. Лискунъ. Мясной вопросъ въ его современномъ и хозяйственномъ значеніи.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХЪ СИЛЪ РОССИИ.



13.

669
Ж-53

ПОЛУЧЕНИЕ
ЧИСТОЙ ПЛАТИНЫ
И ЕЯ СВОЙСТВА.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СПЛАВОВЪ ПЛАТИНЫ
СЪ МЕТАЛЛАМИ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ.

С. Ф. Жемчужного.

ПЕТРОГРАДЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ.

Бас. Остр., 9 линія, № 12.

1916.



V

59807

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
Декабрь 1916 г.
Непремѣнныи Секретарь академикъ С. Ольденбургъ.

Издание Комиссіи по изученію естественныхъ производительныхъ силъ
Россіи.

ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ПЛАТИНЫ И ЕЯ СВОЙСТВА. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СПЛАВОВЪ ПЛАТИНЫ СЪ МЕТАЛЛАМИ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ.

С. Ф. Жемчужнаго.

Изслѣдованіе электропроводности и твердости чистыхъ металловъ и ихъ сплавовъ показываетъ, что измѣненіе этихъ свойствъ находится въ зависимости отъ состава, при чемъ величина этихъ измѣненій зависитъ отъ характера выдѣляющихся изъ расплавленного состоянія твердыхъ фазъ. Наибольшее измѣненіе величины электропроводности и твердости наблюдается для случая образования твердыхъ растворовъ: электропроводность чистыхъ металловъ очень сильно понижается отъ прибавленія небольшого количества примѣssi, при чемъ особенно сильное влияние оказывается введеніе первыхъ 2—3 процентовъ другого металла, дальнѣйшее же увеличеніе содержанія примѣсей сказывается все меньше и меньше. Эти заключенія можно распространить и на явленія возрастанія твердости и другихъ механическихъ свойствъ металлическихъ системъ, образующихъ рядъ твердыхъ растворовъ.

Эти общія положенія, выведенныя на основаніи имѣвшихся въ 1906 году экспериментальныхъ данныхъ и высказанныя въ работахъ Н. С. Курнакова, С. Ф. Жемчужнаго и В. Гюрт-

Примѣч. редакціи. Въ виду того исключительного значенія, какое имѣть Россія въ міровой добычѣ платины и сопровождающихъ ее въ природѣ металловъ, желательно обратить особое вниманіе на изученіе не только сырыхъ продуктовъ, но и на ихъ обработку.

лера, нашли себѣ подтверждение въ трудахъ другихъ изслѣдователей¹.

Такимъ образомъ, опредѣленіе электропроводности и твердости металловъ можетъ служить своего рода пробой на ихъ чистоту, если только намъ известны численныя значенія этихъ свойствъ для совершенно чистыхъ металловъ.

Въ частности, въ сплавахъ платины съ другими металлами,

¹ Н. С. Курнаковъ и С. Ф. Жемчужный. О сплавахъ мѣди съ никелемъ и золотомъ. Электропроводность твердыхъ металлическихъ растворовъ. Изв. Пол. Инст. 6. 559 (1906), Ж. Р. Х. О. 38. 1048 (1906), Ж. Р. Х. О. 39. 211 (1907), Zeit. An. Ch. 54. 149 (1907).

Н. С. Курнаковъ и С. Ф. Жемчужный. Твердость металлическихъ твердыхъ растворовъ и определенныхъ химическихъ соединеній. Изв. Пол. Инст. 9. 393 (1908), Ж. Р. Х. О. 40. 1067 (1908), Zeit. An. Ch. 60. 1 (1908).

W. Guertler. Zeit. An. Ch. 51. 397 (1906), 54. 58 (1907).

Н. С. Курнаковъ и С. Ф. Жемчужный. Электропроводность и давление истечения изоморфныхъ смѣсей свинца съ индіемъ и талліемъ. Изв. Пол. Инст. 11. 367 (1909), Ж. Р. Х. О. 41. 1182 (1909), Zeit. An. Ch. 64. 149 (1909).

В. Смирновъ и Н. Курнаковъ. Определенные соединенія съ переменнымъ составомъ твердой фазы. Электропроводность и твердость системы магній—серебро. Изв. Пол. Инст. 14. 623 (1910), Ж. Р. Х. О. 43. 725 (1911), Zeit. An. Ch. 72. 31 (1911).

Г. Уразовъ. Электропроводность и твердость сплавовъ магнія съ кадміемъ. Ж. Р. Х. О. 43. 752 (1911), Zeit. An. Ch. 73. 31 (1911).

Н. И. Степановъ. Объ электропроводности металлическихъ сплавовъ въ связи съ электронной теоріей. Ж. Р. Х. О. 44. 910 (1912).

Н. А. Пушинъ и М. С. Максименко. Электропроводность въ связи съ термоэлектрическою способностью сплавовъ серебра съ цинкомъ. Ж. Р. Х. О. 41. 500 (1909).

Pécheux. Comp. Rend. 1041 (1909).

Benedicks. Zeit. An. Ch. 61. 181 (1909).

W. Broniewsks. An. Chim. Phys. 25. 1912.

W. Geibel. Zeit. An. Ch. 69. 38 (1911), 70. 240 (1911).

Н. С. Курнаковъ и А. И. Никитинскій. Электропроводность и давление истечения сплавовъ калія съ рубидіемъ. Изв. Пол. Инст. 20. 529 (1913), Ж. Р. Х. О. 46. 360 (1914).

Н. Пушинъ и В. Ряжскій. Электропроводность сплавовъ мѣди съ цинкомъ. Ж. Р. Х. О. 44. 1905 (1912).

Н. Пушинъ и А. Басковъ. Электропроводность сплавовъ мѣди съ оловомъ. Ж. Р. Х. О. 45. 746 (1913).

Н. С. Курнаковъ, С. Ф. Жемчужный и М. Засѣлателевъ. Превращенія въ сплавахъ золота и мѣди. Изв. Пол. Инст. 22. 485 (1914), Ж. Р. Х. О. 47. 871 (1915), Journ. Inst. of Metals. 1916.

какъ-то: иридіемъ, родіемъ, рутеніемъ, палладіемъ, желязомъ, мѣдью, золотомъ, серебромъ и др., мы встрѣчаемся съ тѣми же явленіями уменьшенія электропроводности и возрастанія твердости и другихъ механическихъ свойствъ для случая образованія твердыхъ растворовъ.

Въ виду отсутствія въ литературѣ данныхъ о вліяніи небольшого количества примѣсей на электропроводность чистой платины, я совмѣстно съ студентомъ Политехническаго Института Г. Л. Сахаровымъ, предпринялъ изслѣдованіе электропроводности сплавовъ платины съ металлами платиновой группы иридіемъ, родіемъ и палладіемъ, изъ которыхъ иридій является главнѣйшей и наиболѣе часто встрѣчающейся примѣсью въ продажной платинѣ.

Исходными материалами для полученія сплавовъ служили металлическій палладій отъ Кальбаума и чистая платина, для этой цѣли мною приготовленная по способу, описанному въ дальнѣйшемъ изложеніи; иридій и родій были получены путемъ восстановленія цинкомъ соответствующихъ препаратовъ Кальбаума и Мерка. Сплавленіе производилось въ магнезитовыхъ чашечкахъ (капеляхъ) Моргана въ газокислородномъ пламени. Изъ полученныхъ сплавовъ были приготовлены, путемъ прокатки и волоченія, проволоки около 1 мм. діаметромъ и около 100 мм. длины.

Измѣреніе поперечныхъ сѣченій производилось въ несколькиихъ мѣстахъ, по длине проволоки, съ помощью микрометра Женевскаго Общества физическихъ приборовъ, позволяющаго производить отсчетъ до 0.005 мм.

Длина проволоки между отмѣтками, полученными отъ зажимныхъ ножей прибора для опредѣленія электропроводности, измѣрялась штангенъ-циркулемъ Броунъ Шарпе съ ноніусомъ.

Для измѣреній электропроводности служилъ вазелиновый термостатъ съ электрическимъ подогреваніемъ и двойной мостъ Томсона съ зеркальнымъ гальванометромъ въ качествѣ нуле-

вого инструмента; измѣренія эти описаны въ цитированныхъ уже работахъ, произведенныхъ въ Лабораторіи Общей Химіи.

Передъ опредѣленіемъ электропроводности, проволоки подвергались отжигу. Измѣренія были произведены при 25° и 100° ; полученные данные послужили для вычислениія удѣльного электросопротивленія ρ , выраженнаго въ омахъ на кубич. сант., удѣльной электропроводности $\lambda = \frac{1}{\rho}$ и температурнаго коэффиціента α , вычисленнаго по формулѣ $\alpha = \frac{\rho_{100} - \rho_{25}}{100 \rho_{25} - 25 \rho_{100}}$.

Результаты опредѣленій приведены въ таблицѣ 1 и сведены на діаграммахъ фиг. 1 и 2, гдѣ по оси абсциссъ отложено процентное содержаніе, а по оси ordinatъ соответствующія величины ρ , λ и α .

По даннымъ Гейбеля¹, электропроводность сплавовъ платины съ иридіемъ при 0° имѣетъ слѣдующія значенія:

$$\lambda_0 = 5.61 \text{ для } 5\% \text{ Ir. и } \lambda_0 = 4.34 \text{ для } 10\% \text{ Ir.},$$

что близко подходитъ къ моимъ даннымъ, если ихъ пересчитать для $t = 0$

$$\lambda_0 = 5.76 \text{ для } 5\% \text{ Ir. и } \lambda_0 = 4.25 \text{ для } 10\% \text{ Ir.}$$

Для сплавовъ платины съ 10% палладія Гейбель даетъ $\lambda_0 = 5.38$, по моимъ опредѣленіямъ $\lambda_0 = 5.36$.

Изъ разсмотрѣнія полученныхъ данныхъ и діаграммъ (стр. 6 и 8) вытекаетъ, что наибольшія измѣненія электропроводности, электросопротивленія и температурнаго коэффиціента вызываются прибавленіемъ къ платинѣ иридія, далѣе слѣдуетъ родій, вліяніе же палладія наименьшее.

Различіе между этими элементами выступаетъ еще рѣзче, если вести разсчетъ не въ вѣсовыхъ, а въ атомныхъ процентахъ.

Кромѣ того, мы замѣчаемъ, что угловой коэффиціентъ $\frac{d\lambda}{dp}$ и $\frac{d\alpha}{dp}$ (гдѣ p — процентный составъ) кривыхъ электропроводности и

¹ W. Geibel. Zeit. An. Ch. 70. 246 (1911).


Т а б л и ц а 1.

Вѣсовые про- центы.	Атомные про- центы.	Удѣльное сопро- тивление $\rho \times 10^6$.		Удѣльная электро- проводность $\lambda \times 10^{-4}$.		Температур- ный коэффи- циентъ сопро- тивленія α . $25^\circ - 100^\circ$.
		25°	100°	25°	100°	
С п л а в ы п л а т и н ы и и р и д і я.						
10% Ir.	1.01	12.51	15.31	7.99	6.53	0.00323
2.5	2.53	14.66	17.36	6.825	5.76	0.00261
5	5.05	18.23	20.87	5.485	4.79	0.00203
10	10.09	24.39	26.84	4.1	3.725	0.001383
С п л а в ы п л а т и н ы и р о д і я.						
10% Rh.	1.88	12.56	15.40	7.96	6.49	0.00326
2.5	4.63	14.34	17.07	6.975	5.86	0.00271
5	9.08	16.77	19.35	5.97	5.17	0.00217
10	17.40	21.853	24.175	4.59	4.14	0.00147 ¹
С п л а в ы п л а т и н ы и п а л л а д і я.						
10% Pd.	1.81	11.98	14.78	8.35	6.77	0.00338
2.5	4.48	13.47	16.24	7.43	6.16	0.00294
5	8.78	15.61	18.32	6.4	5.46	0.00246
10	16.7	19.5	22.02	5.13	4.545	0.00180
Ч и с т а я п л а т и н а.						
—	—	10.91	13.89	9.165	7.20	0.00401

температуриаго коэффициента уменьшается съ увеличеніемъ примѣсей, т. е. что наибольшій эффектъ производятъ первые 1—3%

¹ Сплавъ съ 10% Rh перечисленъ по даннымъ Дьюара и Флеминга Dewar и Fleming. Phil. Mag. 36. 271 (1893).

примѣсей. Такъ, напримѣръ, для иридія прибавленіе его въ количествѣ 1% вызываетъ паденіе электропроводности на 1.175; для 2.5% Ir имѣемъ уменьшеніе = 0.934 и для 5% Ir — 0.735 на каждый процентъ введенаго въ сплавъ иридія.



Изъ діаграммъ видно, что введеніе уже небольшихъ примѣсей довольно чувствительно отзыается на измѣненіи величины электропроводности.


Такъ какъ электропроводность можетъ быть измѣрена довольно точно¹, то по ея величинѣ можно судить о степени чистоты платины.

Для сужденія о степени чистоты продажной платины мы не имѣемъ въ своемъ распоряженіи способовъ простого и быстрого рѣшенія этого вопроса, между тѣмъ, въ процессѣ рафинированія платины, этотъ вопросъ всегда возникаетъ.

Аналитическое опредѣленіе примѣсей, конечно, рѣшаетъ этотъ вопросъ вполнѣ, но представляетъ большія трудности, а главное — занимаетъ много времени. Иногда для простоты прибегаютъ къ опредѣленію удѣльного вѣса. Не трудно видѣть, что опредѣленіе удѣльного вѣса не можетъ дать отвѣта на этотъ вопросъ. Удѣльный вѣсъ чистой платины 21.4; встрѣчающіяся примѣси имѣютъ удѣльный вѣсъ меньшій, за исключеніемъ иридія, для котораго онъ равенъ 22.42. Очевидно, примѣсь иридія можетъ компенсировать уменьшеніе удѣльного вѣса, вызванное другими примѣсями и мы можемъ приготовить платину, содержащую значительное количество примѣсей и имѣющую удѣльный вѣсъ 21.4. Между тѣмъ, такая платина будетъ обладать электропроводностью значительно меньшей, чѣмъ чистая платина.

Съ цѣлью рѣшенія вопроса о чистотѣ платины въ различныхъ стадіяхъ ея очистки, я приступилъ къ переработкѣ нечистой платины, предоставленной въ мое распоряженіе, благодаря любезности Совѣта Горнаго Института Императрицы Екатерины II, въ количествѣ нѣсколькихъ сотъ граммовъ въ видѣ шестерни, отлитой изъ платины плохой очистки и хранившейся въ музѣѣ Института.

¹ Двойной мостъ Томсона позволяетъ измѣрять сопротивленія величиною до одной миллионной части ома.



Для очищениі платины я примѣнилъ, съ нѣкоторыми измѣненіями, способъ, предложенный В. Шнейдеромъ¹, основанный на томъ, что въ щелочномъ растворѣ при нагреваніи проходитъ восстановленіе четыреххлористаго иридія въ треххлористый (остальные платиновые металлы переходятъ въ низшія степени окисленія уже при простомъ нагреваніи до кипѣнія); платина же при этихъ условіяхъ почти не восстанавливается и остается въ видѣ четыреххлористой.

Образовавшіяся при этомъ, за счетъ выдѣлившагося хлора, натріевыя соли хлорноватистой кислоты необходимо разрушить кипяченіемъ съ прибавленіемъ нѣкотораго количества спирта.

Нечистая платина была растворена въ царской водкѣ и растворъ несколько разъ выпаривался съ крѣпкой соляной кислотой для удаленія азотной кислоты.

Полученный, такимъ образомъ, растворъ хлорной платины (хлорплатиноводородной кислоты H_2PtCl_6) отфильтровывался и на холodu нейтрализовался крѣпкимъ растворомъ Ѣдкаго натра до появленія слабо щелочной реакціи, затѣмъ прибавлялся нѣкоторый избытокъ Ѣдкаго натра до появленія сильно щелочной реакціи и жидкость доводилась до кипѣнія. Послѣ этого прибавлялось нѣкоторое количество спирта, жидкость снова доводилась до кипѣнія, обрабатывалась до сильно кислой реакціи избыткомъ соляной кислоты и отфильтровывалось. Фильтратъ по охлажденіи обрабатывался насыщеннымъ растворомъ хлористаго аммонія, при чёмъ платина осаждалась въ видѣ хлорплатината; подъ конецъ операциіи прибавлялось еще нѣкоторое количество сухого хлористаго аммонія до насыщенія. Чтобы судить о полнотѣ восстановленія иридіевыхъ соединеній въ періодъ нагреванія щелочнаго раствора, время отъ времени брались пробы, которые обрабатывались нѣсколькими каплями спирта, подкислялись соляной кислотой и осаждались насы-

¹ W. Schneider. Über Abscheidung des reinen Platin und Iridium. Dograt. 1868.

щеннымъ растворомъ хлористаго аммонія. Появленіе лимонно-желтаго осадка хлороплатината служило признакомъ окончанія реакціи. Если осадокъ былъ окрашенъ въ оранжевый цвѣтъ, то прибавлялось еще некоторое количество Ѣдкаго натра. Полученный осадокъ хлороплатината аммонія отстаивался въ теченіе несколькиихъ часовъ, отфильтровывался и промывался насыщеннымъ растворомъ хлористаго аммонія.

Послѣ высушиванія хлороплатинатъ постепенно нагрѣвался въ большомъ фарфоровомъ тиглѣ до удаленія паровъ хлористаго аммонія и прокаливался.

Полученная губчатая платина слегка спрессовывалась и сплавлялась въ кислородномъ пламени.

Платиновый слитокъ отковывался на наковальнѣ, шлифовался и послѣ отжига испытывался на твердость на прессѣ князя А. Г. Гагарина¹, шариковой пробой Бринеля при нагрузкѣ въ 100 и 200 kg. (діаметръ шарика 9.52 мм.).

Полученные отпечатки измѣрялись микрометрическимъ микроскопомъ работы Женевскаго Общества физическихъ приборовъ.

Твердость вычислялась по формулѣ:

$$H = \frac{P}{S} = \frac{P}{\frac{\pi D}{2} (D - \sqrt{D^2 - d^2})}, \text{ где}$$

P нагрузка на шарикъ въ килограммахъ,

S поверхность шарового сегмента отпечатка,

D діаметръ шарика 9.52 мм.,

d діаметръ отпечатка въ миллиметрахъ.

Для опредѣленія электропроводности изъ платинового слитка вырубался небольшой кусочекъ, прокатывался въ ручномъ проволочномъ прокатномъ станѣ и протягивался черезъ волочиль-

¹ Артиллерійскій журналъ 1901, стр. 627.

Н. С. Курнаковъ и С. Ф. Жемчужный. Давленіе истечения и твердость пластическихъ тѣлъ. Изв. Пол. Инст. 19. 323 (1913), Ж. Р. Х. О. 45. 1004 (1913), Jahrb. Radioaktiv. u. Elektronik. 11. 1 (1914).

ную доску для полученія проволокъ діаметромъ около 1.5 мм. Передъ опредѣленіемъ электропроводности проволоки подвергались отжигу¹.

Результаты опредѣленія электропроводности и твердости платины, полученной путемъ вышеописанной операциі, оказались слѣдующіе.

Электросопротивленіе.

$$\rho_{25} = 11.67 \quad \rho_{100} = 14.6 \quad \lambda_{25} = 8.57 \quad \lambda_{100} = 6.85$$

Электропроводность.

Твердость по Бринелю при $P = 100$ и 200 kg.

$$H_{100} = 26 \quad H_{200} = 29$$

Въ виду того, что электропроводность чистой платины, по даннымъ Егера и Диссельгорста², имѣеть величину 9.24 при 18° , полученная платина была подвергнута вторичной очисткѣ. Губчатая платина была растворена въ царской водкѣ, растворъ былъ выпаренъ съ соляной кислотой до удаленія азотной кислоты; послѣ обработки его Ѣдкимъ натромъ и спиртомъ при кипяченіи, платина была осаждена насыщеннымъ растворомъ хлористаго аммонія.

Полученная послѣ этой операциі платина имѣла электропроводность

$$\lambda_{25} = 9.165 \quad \lambda_{100} = 7.20$$

Твердость ея по Бринелю $H_{100} = 23.8$ $H_{200} = 26$.

Перечисляя для температуры $t = 25^{\circ}$ данные Егера и Диссельгорста и сопоставляя съ полученными мною данными, имѣемъ слѣдующія значенія для электропроводности чистой платины при 25° и 100° .

¹ Определение электропроводности и измѣренія проволокъ производились по способу, описанному въ началѣ статьи.

² Jäger und Disselhorst. Wissenschaf. Abh. Phys. Techn. Reichsanst. 3, 269. (1900).

Образцы платины.	Электропроводность.		Температурный коэффициентъ электросопротивления.
	λ_{25}	λ_{100}	
Германская по даннымъ Егера Диссельгорста	9.01	7.13	0.00384
Русская по даннымъ С. Жемчужнаго.	9.165	7.20	0.00401
Германская Негаеус } Французская } по даннымъ С. Жемчужнаго.	9.145	7.175	0.00401
	9.155	7.185	0.00400

Въ таблицѣ приведены также данные для электропроводности платины Гереуса (extra rein) и французской, идущей для изготовлени¤ проволокъ нормальныхъ термоэлементовъ, образцы которыхъ имѣются въ Лабораторіи Общей Химіи Политехническаго Института.

Изъ разсмотрѣнія таблицы вытекаетъ, что полученная мною платина по чистотѣ приближается къ самимъ чистымъ сортамъ платины, изготавляемой въ Германиѣ и Франції.

Для сравненія степени очистки были произведены опыты получения чистой платины другими способами.

Растворъ нечистой платины въ царской водкѣ вышаривался досуха съ избыткомъ соляной кислоты до удаленія азотной кислоты и нагревался на песчаной банѣ до $125-140^{\circ}$, обрабатывался соляной кислотой, затѣмъ по истечени¤ некотораго времени отфильтровывался и осаждался насыщеннымъ растворомъ хлористаго аммонія; полученная послѣ прокаливанія хлорплатината губчатая платина снова растворялась и подвергалась той же обработкѣ. Послѣ трехкратной очистки, полученная платина имѣла электропроводность $\lambda_{25} = 8.51$ $\lambda_{100} = 6.81$. Была сделана еще попытка обработать губчатую платину, полученную простымъ осажденіемъ хлористымъ аммоніемъ (безъ обработки щѣскимъ натромъ и спиртомъ), разбавленнымъ растворомъ царской водки (1 часть царской водки на 4 части воды) при температурѣ $45-50^{\circ}$. Въ этихъ условіяхъ платина переходитъ въ

растворъ, а иридій долженъ остатся нераствореннымъ. Операція велась на песчаной банѣ; процессъ растворенія навѣски въ 140 gr. длился около двухъ недѣль при періодическомъ помѣшиваніи; температуру трудно было регулировать и она колебалась въ предѣлахъ 40—65° С. Полученная послѣ отфильтрованія нерастворимаго чернаго остатка платина все же содержала въ себѣ нѣкоторое количество иридія и ея электропроводность была $\lambda_{25} = 8.95$.

Послѣ обработки ея по способу Шнейдера, ея электропроводность возрасла до $\lambda_{25} = 9.17$.

Въ мою задачу не входило изученіе различныхъ способовъ получения чистой платины, и я ограничился простѣйшими.

Изъ разсмотрѣнія этихъ способовъ очистки вытекаетъ, что наиболѣе простымъ и быстро ведущимъ къ цѣли является способъ обработки раствора хлорной платины ѳдкимъ натромъ и спиртомъ. Платина, полученная послѣ однократной такой обработки, уже достаточно чиста для техническихъ цѣлей; полученная же двухкратной обработкой платина, судя по ея электропроводности, отличается высокой степенью чистоты.

По даннымъ Миліуса и Ферстера¹, платина фирмы Негаеус (extra rein) содержитъ слѣды иридія и слѣды желѣза, другихъ примѣсей обнаружить не удалось.

Продажная очищенная платина имѣеть слѣдующій составъ:
Pt. 99.28 Ir. 0.32 Rh. 0.13 Ru. 0.04 Fe 0.06 Cu 0.07 Σ 99.87

Составъ платины, идущей на изготавленіе тиглей Негаеус:

Pt. 96.9 Ir. 2.56 Rh. 0.20 Ru. 0.02 Fe 0.2 Σ 99.88

Судя по анализу этой платины, для фабрикаціи тиглей не требуется особенно тщательной очистки, на что указываетъ присутствіе довольно значительного количества желѣза; кромѣ того, въ эту платину добавляется нѣкоторое количество иридія для приданія ей большей твердости.

¹ F. Mylius u. F. Foerster. Berichte Chem. Ges. 25. 683 (1892).

Съ цѣлью опредѣлить вліяніе небольшихъ количествъ иридія на твердость платины, были приготовлены сплавы изъ чистой платины и иридія и послѣ отжига испытаны шариковой пробой Бринеля; кроме того, была изслѣдована твердость чистой платины въ наклепанномъ состояніи (послѣ механической обработки—проковки на наковальне въ холодномъ состояніи) и послѣ отжига. Результаты приведены въ прилагаемой таблицѣ.

Образцы платины.	Твердость по Бринелю.	
	H ₁₀₀	H ₂₀₀
Сплавъ платины съ 10% Ir	25	27
» » 2.5 Ir.	32	33
Образецъ продажной платины Негаевъ.	31	34
» » русской платины.	40	46
Чистая платина наклепанная	60	64
» » послѣ отжига.	24	26

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что прибавленіе иридія повышаетъ твердость платины; поэтому онъ специально вводится въ платину, идущую на изготавленіе химической посуды; кроме того, такая платина обладаетъ иѣсколько большей сопротивляемостью дѣйствію на нее кислотъ.

Вмѣстѣ съ твердостью отъ прибавленія иридія возрастаетъ и сопротивленіе разрыву.

По даннымъ Гейбеля¹, сопротивленіе разрыву платиновой проволоки въ 1 мм. диаметромъ равно 24 kg.; при содержаніи 5% Ir., разрывающій грузъ возрастаетъ до 40 kg.

Механическая обработка въ холодномъ состояніи (ковка, прокатка, волоченіе) вызываетъ сильную наклепку платины. Твердость наклепанной платины, какъ видно изъ таблицы, возрастаетъ въ 2½ раза. Что касается до электропроводности, то она отъ механической холодной обработки измѣняется незначи-

¹ W. Geibel. Zeit. An. Ch. 70. 246 (1911).

тельно. Электропроводность проволоки, полученной изъ куска чистой платины путемъ прокатки и волоченія, имѣть величину $\lambda_{25} = 9.05$ $\lambda_{100} = 7.18$; послѣ отжига электропроводность возрастла до $\lambda_{25} = 9.165$ $\lambda_{100} = 7.20$. Хотя эти измѣненія и незначительны, все же при опредѣлениі электропроводности платины и ея сплавовъ необходимо образцы подвергать отжигу.

Изъ результатовъ настоящаго изслѣдованія вытекаетъ, что величина электропроводности платины можетъ служить критеріемъ ея чистоты.

Въ процессѣ раффинировки опредѣленіе электропроводности платины, получаемой въ различныхъ стадіяхъ очистки, даетъ возможность судить о ходѣ процесса и о качествахъ полученнаго продукта.

Для большинства издѣлій не требуется платины высокой чистоты; какъ мы видѣли, примѣсь иридія является даже полезной. Очень чистая платина нужна для различного рода научныхъ цѣлей, а также и для термоэлементовъ, состоящихъ изъ платиновой и платинородіевой (съ 10% Rh.) проволокъ, такъ какъ чистота платины, идущей на изготавленіе нормальныхъ термоэлементовъ, гарантируетъ правильность ихъ показаний, зависящихъ отъ постоянства состава.

Вопросъ о чистотѣ платины, получаемой въ различныхъ стадіяхъ ея очистки, можно решить и болѣе простымъ способомъ, путемъ наблюденій термоэлектродвижущихъ силъ.

Для этой цѣли были подвергнуты изслѣдованію проволоки изъ чистой платины (съ электропроводностью $\lambda_{25} = 9.165$), изъ платины съ небольшимъ содержаніемъ примѣсей ($\lambda_{25} = 8.57$) и изъ платины съ содержаніемъ 1% Ir. ($\lambda_{25} = 7.99$).

Изъ этихъ проволокъ и изъ платиновой проволоки нормального термоэлемента Гереуса, спбженнаго свидѣтельствомъ отъ Phys. Techn. Reichsanstalt, были составлены термопары и включены въ термогальванометръ Гартмана Брауна¹, прокалибро-

¹ Термогальванометръ Гартмана Брауна имѣть три шкалы: одна изъ нихъ даетъ показанія въ милливольтахъ, а двѣ другія въ градусахъ, при чмъ одна

ванный нормальной термопарой по температурѣ плавленія чистыхъ препаратовъ цинка и сурьмы оть Кальбаума.

Проволоки составленныхъ, такимъ образомъ, термопары были изолированы другъ отъ друга асбестовой нитью, на горячий спай была надѣта тонкая фарфоровая трубочка, которая вводилась въ расплавленный металлъ. Показанія этихъ термоэлементовъ сравнивались между собою при температурѣ плавленія сурьмы, при чемъ были получены слѣдующія отклоненія стрѣлки гальванометра по шкалѣ въ 900° .

Т е р м о э л е м е н тъ.	Откло- ненія въ граду- сахъ.	Откло- ненія въ -милли- метрахъ.
(Pt.) — (Pt. + 10% Rh.) нормальный	617	—
(Pt. Heraeus) — (Pt. + 1% Ir.)	236	25
(Pt. ») — (Pt. съ $\lambda_{25} = 8.57$)	99	9.9
(Pt. ») — (Pt. » $\lambda_{25} = 9.165$) почти	0	0

Такимъ образомъ, платина съ электропроводностью $\lambda_{25}=9.165$ почти не даетъ никакого термотока съ нормальной платиной Heraeus'a (extra rein) при температурѣ 631° — температурѣ плавленія сурьмы. Очень слабое отклоненіе было замѣчено при нагреваніи спая пламенемъ бунзеновской горѣлки. Это обстоятельство указываетъ на то, что обѣ проволоки почти тождественны по чистотѣ ¹.

разсчитана на 900° , а другая на 1.600° , въ зависимости отъ клеммъ, къ которымъ приключены проволоки термоэлемента. Одно дѣление шкалы въ 900° отвѣчаетъ 10° и имѣть длину отъ 1 до 1.5 мм. (Интервалъ отъ $0-100^{\circ}$ равенъ 10 мм., отъ $100-200^{\circ}=11$ мм., $200-300^{\circ}=12$ мм., отъ $300-400^{\circ}=13$, отъ $400-500^{\circ}=14$, $500-600^{\circ}=14.5$, $600-700^{\circ}=15$, $700-800^{\circ}=15$ мм.).

¹ При температурѣ плавленій сурьмы и въ пламени бунзеновской горѣлки наблюдалось отклоненіе стрѣлки гальванометра влево. Если переключить проволоки у зажимовъ, то отклоненіе наблюдается вправо, и въ пламени бунзеновской горѣлки стрѣлка отклоняется почти на 1 мм. Это указываетъ на то, что при фабричномъ изготавленіи въ нормальной платинѣ Геренуса остается незначительное количество примѣсей по сравненію съ платиной, электропроводность которой $\lambda_{25}=9.165$.

Отклонение для температуры плавления сурьмы въ 617° вместо 631° , показанное нормальной термопарой, указываетъ на то, что шкала термогальванометра Гартмана Брауна не вполнѣ правильно калибрована, — явление обычное почти для всѣхъ термогальванометровъ; поэтому, всякий термогальванометръ обыкновенно калибруютъ по температурамъ плавленія чистыхъ металловъ.

Отклоненія, даваемыя другими нашими термопарами, оказались различными въ зависимости отъ содержанія примѣсей въ изслѣдуемыхъ проволокахъ.

Термоэлементъ, состоящій изъ проволоки съ содержаніемъ $1\% \text{ Ir.}$, даетъ при $t = 631^{\circ}$ отклоненіе въ 236° шкалы, равное по длини почти 25 мм.

Если сдѣлать допущеніе, что при небольшихъ концентраціяхъ иридія термоэлектродвижущая сила является линейной функцией состава, то термоэлементъ (Pt.)—(Pt + $0,1\% \text{ Ir.}$) дастъ отклоненіе при 631° въ 2.5 мм., а одинъ миллиметръ отклоненія шкалы будетъ отвѣтствовать содержанію иридія въ 0.04% въ одной изъ проволокъ термоэлемента¹; въ пламени бунзеновской горѣлки 1 мм. будетъ отвѣтствовать содержанію около 0.015% примѣсей.

Въ такомъ случаѣ, отклоненіе на 99° шкалы гальванометра, равное 9.9 мм., даваемое термоэлементомъ (Pt.)—(Pt. $\lambda_{25} = 8.57$) при $t = 631^{\circ}$ указываетъ на содержаніе иридія въ проволокѣ около 0.4% .

Если мы обратимся къ кривой электропроводности сплавовъ платины съ иридіемъ (фиг. 1), то найдемъ, что электропроводность $\lambda_{25} = 8.6$ отвѣтствуетъ содержанію иридія 0.4% .

Такимъ образомъ, изслѣдуя электропроводность и термоэлектродвижущія силы платины различной степени чистоты, можно судить о томъ, насколько данная платина по чистотѣ своей приближается къ совершенно чистой платинѣ, при условіи,

¹ Для простоты концы испытуемыхъ проволокъ можно нагревать въ пламени свѣчи, если желательно сравнить одну проволоку съ другой (изъ нормальной платины).

что количество примѣсей сравнительно невелико и что главнѣйшей примѣсью является иридій, какъ это по большей части наблюдалось въ практикѣ.

Въ заключеніе считаю своимъ долгомъ выразить глубокую благодарность Совѣту Горнаго Института Императрицы Екатерины II, предоставившему въ мое распоряженіе платину изъ коллекціи Музея.

Петроградъ. Политехническій Институтъ.

Лабораторія Общей Химіи.

Май 1916 г.

- Н. А. Бушъ. Цѣнныя деревья Кавказа.
И. И. Гинзбургъ. Свойства слюды и ея нахожденіе въ Россіи. I.
Е. Д. Ревуцкая. Русскія мѣсторожденія исландскаго шпата.
К. А. Фляксбергеръ. Пшеницы Россіи.
Е. Мякиненъ. О нахожденіи нѣкоторыхъ болѣе рѣдкихъ химическихъ элементовъ въ Финляндіи.
Е. В. Еремина. Мѣсторожденія плавикового шпата въ Россіи.

Подготавляются къ печати нижеслѣдующіе очерки:

- В. М. Тимофеевъ. О соединеніяхъ титана въ Россіи.
Н. Д. Зелинскій. О наиболѣе рациональныхъ условіяхъ ароматизаціи нефти и ея продуктовъ.
Н. А. Шадунъ. Руды никеля въ Россіи.
В. К. Бражниковъ. Промыселъ морской капусты.
Л. В. Писаржевскій. Полученіе іода изъ русскихъ водорослей.
А. С. Скориковъ. Русскій сельдяной промыселъ.
Б. А. Поповъ. Ископаемыя богатства Кольского полуострова.
И. А. Каблуковъ. О калии въ озерахъ Россіи.
А. П. Герасимовъ. Минеральныя воды Россіи. Химической и геологической очеркъ.
К. Н. Матвѣевъ. Русскіе монастыри.
В. И. Вернадскій и А. Е. Ферсманъ. Указатель использованія химическихъ элементовъ земной коры въ Россіи.
И. И. Гинзбургъ. Свойства слюды и ея нахожденіе въ Россіи. II.
В. Л. Комаровъ. Цѣнныя деревья Уссурійскаго Края.
Б. А. Федченко. Хлопководство въ Россіи.
В. Л. Комаровъ. Прядильныя растенія Дальн资料的东区.
И. Д. Кузнецова. Русскій икорный промыселъ.
М. П. Сомовъ. Развитіе русскаго озернаго промысла на основахъ рыболовства.
Г. Г. Доппельмайръ. Соболиный промыселъ.
А. С. Скориковъ. Раковый промыселъ.
В. И. Мейнеръ. Каспійская килька.
В. И. Мейнеръ. Черноморскій анчоусъ.
И. Д. Кузнецова. Добыча жира изъ морскихъ млекопитающихъ.
Н. М. Кулагинъ. Положеніе вопроса о русскомъ воскѣ.
В. Н. Суначевъ. Распространеніе и строеніе болотъ Россіи.
С. А. Лихарева. Глины и огнеупорные материалы Сѣвернаго района.
М. М. Пригородскій. Объ огнеупорныхъ и другихъ подѣлочныхъ глинахъ въ центральныхъ губерніяхъ.
И. И. Гинзбургъ. Глины и огнеупорные материалы юга Россіи.
Б. А. Федченко. Бобовые растенія Туркестана и Сибири, заслуживающія введенія въ культуру.
А. Е. Ферсманъ. Драгоценныя камни Россіи.
В. И. Крыжановскій. Полудрагоценныя и подѣлочные камни Россіи.
С. С. Неуструевъ. Солончаки и ихъ использование.
И. И. Гинзбургъ. Асбестъ въ Россіи.
Е. Ф. Лискунъ. Обслѣдовашіе современнаго состоянія животноводства въ Россіи.
Р. Э. Регель. Ячмень въ Россіи.
Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ. Платина въ Россіи.
К. Н. Матвѣевъ. О необходимости изслѣдованія шлиховъ русскихъ розсыпей.
В. Н. Таганцевъ. О сапропеляхъ Россіи.
Н. И. Безбородъко. Полезныя ископаемыя Кубанской области.
Ф. А. Сацыперовъ. Подсолнечникъ въ Россіи.
П. Л. Дравертъ. О положеніи соляного дѣла въ Восточной Сибири.
В. Н. Поспѣловъ. О борьбѣ съ вредителями полеводства въ Россіи.
В. Н. Любименко. Маслина и ея культура въ Россіи.
А. Яриловъ. Сельско-хозяйственные районы Россіи.
Э. Штѣберъ. О іодѣ въ русскихъ соляхъ, озерахъ и источникахъ.
П. В. Отоцкій. Очеркъ грунтовыхъ водъ Россіи.
Н. М. Абрамовъ и П. Н. Чирвинскій. Пуццоланы юга Россіи.

- Г. Ю. Жуковский.** О техническомъ изслѣдованіи русскихъ огнеупорныхъ глинъ.
А. И. Мальцевъ. Сорные растенія Европейской Россіи.
Г. И. Высоцкій. Скотобой (пасторальная дигрессія степныхъ пастбищъ).
В. Г. Хлопинъ. Цирконій и его соединенія въ Россіи.
М. И. Добрынина. Русскія мѣсторожденія охры.
В. С. Малышева. Мѣсторожденія зеленыхъ минеральныхъ красокъ въ Россіи.
А. П. Шахно. О свойствахъ и значеніи каменныхъ углей Западной Сибири.
С. П. Максимовъ. О водномъ хозяйствѣ въ Россіи.
В. М. Савичъ. О дубильныхъ растеніяхъ Кавказа.
В. Н. Любименко. Чай и его культура въ Россіи.
И. И. Бѣлецкій. О народныхъ лекарственныхъ растеніяхъ.
К. П. Боклевскій. Очеркъ современнаго состоянія паруснаго дѣла за границей и у насъ.
А. А. Бялыницкій-Бируля. Мамонтовая кость.
К. Д. Глинка. Подведеніе итоговъ тому, что сдѣлано въ Россіи по изученію почвъ и что надлежитъ еще сдѣлать.
С. А. Лихарева. Мѣсторожденія соединеній стронція въ Россіи.
Н. А. Бушъ. О свойствахъ и распространеніи въ Россіи кендыря.
Ф. Т. Брагалія. О селенѣ и его нахожденіи въ Россіи.
А. Ф. Шрейберъ. Дубильныя растенія Сибири.
В. Г. Хлопинъ. О соединеніяхъ бора въ Россіи и въ прилежащихъ мѣстностяхъ.
В. Н. Любименко. Лекарственные и дубильные растенія Таврической губ.
Э. В. Костецкій, Э. Ю. Заленскій и др. Очерки о сахарной свекловицѣ въ Россіи.

Кромѣ того, подъ руководствомъ **А. Е. Ферсмана** подготавливаются очерки о мѣсторожденіяхъ въ Россіи наждака, талька, магнезита и гидратовъ окиси магнія; подъ руководствомъ **В. К. Бражникова** — Мурманское рыболовство и условія его развитія; подъ редакціей **Л. А. Чугаева** подготавливается къ печати рядъ очерковъ о химико-техническихъ свойствахъ платиновыхъ металловъ.

Цѣна 20 коп.; Prix 20 сор.

Продается въ Книжномъ Складѣ Императорской Академіи Наукъ и
у ея комиссіонеровъ:

И. И. Глазунова и К. Л. Ринкера въ Петроградѣ, Н. П. Карбасникова въ Петроградѣ,
Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ, Н. Я. Оглоблина въ Петроградѣ и Киевѣ, Н. Киммеля въ Ригѣ,
Люзакъ и Комп. въ Лондонѣ.

Commissionnaires de l'Académie IMPÉRIALE des Sciences:

J. Glazunov et C. Ricker à Petrograd, N. Karbasnikov à Petrograd, Moscou, Varsovie et Vilna,
N. Ogloblin à Petrograd et Kiev, N. Kymmel à Riga, Luzac & Cie à Londres.