

Աննա ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

թ.գ.թ., ԱրՊԿ քիմիայի ամբիոնի դասախոս

E-Mail:a.v.stepanyan@inbox.ru

Օլեգ ՔԱՄԱՆՅԱՆ

ՀԱԱՀ բնդիանուր քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, թ.գ.դ.

E-Mail: kamalyan@ysu.am

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՄԱԳՆԻՏԱԿԱՆ ԴԱՇՏՈՒՄ ՄԱՅՎԱԾ ՄԻԼԻԿԱՀՈՂԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՏԵՔՍՈՒՐԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայտնի է, որ պոլիսիլիկաթռվի գոլերի (կամ սիլիկազոլերի) էլեկտրականությական և կառուցվածքա-մեխանիկական հատկությունները բավականին զգայուն են արտաքին ֆիզիկա-քիմիական ագդակների նկատմամբ: Զոլ-գել եղանակով ստացված օրոփիտային նյութերի կառուցվածքը և, հետևաբար, հատկությունները կախված են նյային գոլերի ստացման պայմաններից:

Սույն հոդվածում ներկայացված են տարրեր հաճախության փոփոխական մագնիսական դաշտնում՝ գոլերից ստացված սիլիկահողերի մակերևույթների տեքսուրուրային պարամետրերը և ֆրակտուրային չափողականությունը:

Բանափառն՝ գոլ-գել տեխնոլոգիա, նանոդիսպերս սիլիկահող, փոփոխական մագնիսական դաշտ, աղտորքցիայի իզոթերմ, տեքսուրուրային պարամետրեր, ֆրակտուրային չափողականություն

A. Степанян, О. Камалян

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕЗЕМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Известно, что электрокинетические и структурно-механические свойства золей поликремневой кислоты (или силиказолей) очень чувствительны к внешним физико-химическим воздействиям. Строение и, следовательно, свойства оксидных материалов, полученных золь-гель способом, существенно зависят от условий получения исходных золей.

В данной статье представлены текстурные параметры и фрактальная размерность поверхности кремнеземов, полученных из золей в переменных магнитных полях разных частот.

Ключевые слова: золь-гель технология, нанодисперсный кремнезем, переменное магнитное поле, изотерма адсорбции, текстурные параметры, фрактальная размерность.

A.Stepanyan, O. Kamalyan

ACOMPARATIVE ANALYSIS OF TEXTURE PARAMETERS OF THE SURFACE OF SILICA OBTAINED IN INCONSTANT MAGNETIC FIELD

It is known that the electro kinetic and structural-mechanical properties of hydrosol of polysilicon acid (or silicazoles) are very sensitive to external physicochemical effects. The structure and, consequently, the properties of the oxide materials produced with sol-gel technique, substantially depend on the conditions for obtaining the initial sols.

In this article, texture parameters and the fractal dimension of the surface of silica obtained from sols in inconstant magnetic fields of different frequencies are presented.

Keywords: *sol-gel technology, nanodispersed silica, inconstant magnetic field, adsorbcion isotherm, texture parameters, fractal dimension.*

Վերջին տասնամյակներում ամբողջ աշխարհում նանոդիսպենս համակարգերի կամ նանոնյութերի ստացման և դրանց հատկությունների ուսումնասիրությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը կտրուկ աճել է [1-6]: Այդպիսի նյութերի ստացման բազմազան ներական շարքում իր առանձնահատուկ տեղականիքը գույքում պայմանավոր է տալիս ապահովել այնպիսի անհրաժեշտ պայմաններ, որոնք թույլ են տալիս ապահովել այնպիսի մասնակիցների բազմաքանությունը ազրեատներ: Նանոդիսպենս սիլիկահողերի ստացման դասական գույքում պարզեցները հիմնականում հիմնված են ալկալիական մետաղների սիլիկատների կամ սիլիցիումի ալկօրոսիդների հիդրոլիզի ռեակցիաների վրա [1]: Սակայն վերջին ժամանակներում մշակվել են այդ պրոցեսների իրականացման բազմաթիվ այլընտրանքային տարրերակներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ստանալ միանգամայն նոր հատկություններով այնպիսի նյութեր, որոնք դասական ներական ստացման հարավոր չեն ստանալ: Այդ պատճառով նոր սերնդի նյութերի ստացման նպատակով անօրգանական և հիդրօքային միացությունների, նանոմասնիկների, նանոթաղանթների, կոլոիդային համակարգների հատկությունների դեկավարման նոր միջոցների որոնումն արդի նյութագիտության առաջնային խնդիրներից է հանդիսանում:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սիլիկահողերի տեսքստորայային պարամետրերը խիստ զգայուն են պոլիսիլիկաթթվի այն գույքի ֆիզիկարիմիալական պարամետրերի փոփոխությունների նկատմամբ, որոնցից դրանք ծևափորփում են, դրանց վրա փոփոխական մազնիսական դաշտի ունեցած ազդեցության մեխանիզմի ուսումնասիրությունները կարող են նպաստել ոչ միայն գույքների տեխնոլոգիաների կատարելագործմանը, այլև հնարավորություն կտան լուծելու ընդհանրապես ջրային միջավայրում ընթացող պրոցեսների վրա մազնիսական դաշտի ազդեցության մեխանիզմի պարզաբանման հիմնախնդիրը:

Փոփոխական մազնիսական դաշտի ազդեցությամբ սիլիկագույքի էլեկտրակինետիկական և կառուցվածքա-մեխանիկական հատկությունների փոփոխություններն [7-9] էապես կարող են ազդել գույքների ներական ստացվող նանոդիսպենս սիլիկահողերի կառուցվածքի, հետևաբար նաև դրանց տեսքստորայային պարամետրերի վրա: Այդ պատճառով ուսումնասիրներ են տարրեր հաճախությամբ մազնիսական դաշտերում ստացված սիլիկահողերի սորբցիոն բնույթագրերը:

Տարբեր հաճախություններով փոփոխական մազնիսական դաշտերում ստացված սիլիկագույքների տեսքստորայային պարամետրերը՝ տեսակարար մակերեսները, ըստ չափերի ծակութիների բաշխածությունները, տեսակարար ադսորբցիոն ծավալները և մակերևույթի ֆրակտալային չափողականությունները որոշվել են ըստ 20°C -ում ընդունված աղտորքայի իզուրեմերի (նկ. 1): Հաշվի առնելով, որ սորբենտների մակերևույթի

Ֆրակտալային չափողականությունը, ինչը դրանց մակերևույթի կտրտվածության չափանիշն է հանդիսանում, խիստ զգայուն է դրանց ստացման պայմանների փոփոխությունների նկատմամբ, որոշվել են նաև ստացված սիլիկահողերի այդ բնութագրերը: Չափումները կատարվել են ըստ [10, 11] -ում նկարագրված մեթոդի, ելնելով N_2 , $CHCl_3$, C_6H_6 , C_6H_{14} (ն-հեքսան) և C_9H_{12} (կումո) արտորքային լույսի ադսորբցիայի հզորեցմերից հաջվարկված տնասկարար մակերեսներից, օգտագործելով ադսորբտիվի մեկ մոլեկուլի զբաղեցրած մակերեսից ծակոտեն նյութի տնասկարար մակերեսի հետևյալ կախվածությունը՝

$$S_{\text{տն.}} = N_m \sigma \sim \sigma \quad (1)$$


որտեղ N_m -ը մեկ գրամ սորբենսի աճսորբցիոն մոնոշերտում մոլեկուլների թիվն է, σ -ն՝ մեկ մոլեկուլի զբաղեցրած ծավալը, D -ն՝ ֆրակտալային չափողականությունը:

Ինչպես կարելի է նորակացնել նկ. 1-4-ում ներկայացված զրաֆիկական տվյալներից, բնսգովի աճսորբցիայի պրոցեսում տարբեր հաճախությամբ մազնիսական դաշտնրում ձևավորված սիլիկազոլերից ստացված սիլիկահողերի աճսորբցիոն բնութագրերը զգալիորեն տարբերվում են իրարից [12, 13]: Դրա մասին են վկայում նաև այլուսակ 1-ում ներկայացված տվյալները:


Աղյուսակ 1

Տարբեր հաճախությամբ փոփոխական մազնիսական դաշտում ստացված սիլիկազոլերի տերսուրային պարամետրերը և մակերևույթների ֆրակտալային չափողականությունները


Նմուշ	$S_{\text{տն.}}, m^2/q$, ըստ տարբեր աճսորբտիվների						$V_{\text{տն.}},$ ըստ բնսգ. mm^3/q ,	$d_{\text{լար.}},$ նմ	$D, \text{ֆրակտ.}$ չափումիվ.
	հաճախականություն	N_2	$CHCl_3$	C_6H_6	C_6H_{14}	C_9H_{12}			
1.	ֆռն	200	195	192	188	158	0.452	7,5	2,264
2.	20	205	185	172	165	158	0.560	8	2,384
3.	30	190	178	170	164	160	0.479	10	2,256
4.	40	130	125	120	120	120	0.250	22	2,091
5.	50	450	375	335	310	290	0.433	5,6	2,624
6.	60	215	207	205	200	195	0.470	18	2,186




Նկ. 1 Սիլիկահողի նմուշի վրա բենզոլի ադսորբցիայի իզոթերմը սովորական պայմաններում (ֆոնային մազնիսական դաշտ) (ա), 20 հերց (թ), 30 հերց (զ), 40 հերց (η), 50 հերց (ն) և 60 հերց (գ) հաճախությամբ մազնիսական դաշտներում:



Նկ. 2 Տարբեր սիլիկահողերի ըստ չափերի ծակոտիների բաշխվածության ինտեգրալային կորերը սովորական պայմաններում (ֆոնային մազնիսական դաշտ) (ա), 20 հերց (բ), 30 հերց (գ), 40 հերց (η), 50 հերց (ն) և 60 հերց (զ) հաճախությամբ մազնիսական դաշտերում:



Նկ. 3 Տարբեր սիլիկահողերի ըստ չափերի ծակոտիների բաշխվածության համեմատումը. 1 - ստացված է առանց մազնիսական դաշտի ազդեցության, 2 - 20 հերգ, 3 - 30 հերգ, 4 - 40 հերգ, 5 - 50 հերգ, 6 - 60 հերգ հաճախությամբ մազնիսական դաշտերում ստացված նմուշներ:



Նկ. 4 Սիլիկահողերի մակերևույթի ֆրակտալային չափողականությունների կախվածությունը մազնիսական դաշտի հաճախությունից:

Այդ առումով հատկապն առանձնանում է 40 հերգ հաճախությամբ մազնիսական դաշտում ստացված սիլիկահողը: Այն մյուսներից տարբերվում է ինչպես զգալիորեն ցածր տեսակարար մակերեսով (ըստ քննողի ադամքագիայի՝ $120 \text{ } \mu^2/\text{q}$), այնպես էլ մակերևույթի նվազագույն ֆրակտալային չափողականությամբ՝ 2,091, ինչը մոտ է հարթ մակերևույթի չափողականությանը, այսինքն՝ 2-ին: Դրա մասին է վկայում նաև այդ նմուշի համար հաշվարկված ըստ չափերի ծակոտիների բաշխման դիֆերենցիալ կորը (նկ. 3): Դրա մաքսիմումն ընկած է 22 նմ շրջակայրում, իսկ մյուս նմուշների դեպքում՝ 5-9 նմ :

Ծակոտիների այդպիսի մեծ չափերով է բացատրվում հենց այն հանգամանքը, որ 40 հերգ հաճախությամբ փոփոխական մազնիսական դաշտում ստացված սիլիկահողի

տեսակարար մակերեսը համարյա կախված չէ այն ադառքբտիվի բնույթից, ըստ որի այն որոշվում է (տես աղյուսակ. 1-ը): Դա նշանակում է, որ այդպիսի սորբենտները պնդում են բնույթագրվեն ցածր ֆրակտալային չափողականությամբ: Իրոք, ինչպես հետևում է մազնիսական դաշտի հաճախությունից սիլկահողերի մակերևույթի ֆրակտալային չափողականությունների կախվածությունն արտահայտող նկ. 4-ում ներկայացված գրաֆիկից, 40 հերց հաճախությամբ փոփոխական մազնիսական դաշտում ձևավորված սիլկագողից ստացված սիլկահողը բնույթագրվում է մակերևույթի ֆրակտալային չափողականության նվազագույն արժեքով: Այն հավասար է 2,091:

Այսպիսով, կարենի է փաստնել, որ փոփոխական մազնիսական դաշտում ձևավորված պոլիսիլկաթվի զելերից ստացված սիլկահողերը տարբերվում են տեսակարար մակերեսով, ըստ չափերի ծակոտինների բաշխվածությամբ, ինչպես նաև մազերևույթի ֆրակտալային չափողականությամբ: Հետևաբար, հնարավորություն է ստեղծվում արտաքին էլեկտրական կամ մազնիսական դաշտերի ազդեցությամբ կառավարել զոլ-զնլ տեխնոլոգիայով ստացվող նյութերի կառուցվածքը, ինչը նոր սերնդի նյութերի ստեղծման լայն հնարավորություններ կարող է ստեղծել:

Գրականություն

1. Ստեփանյան Ա.Վ. Փոփոխական մազնիսական դաշտի ազդեցությունը սիլկագողների հատկությունների վրա, Վեստնիկ չիրурգիա Արմենիա, № 2, 2013 թ.с. 82-92.
2. Ստեփանյան Ա.Վ., Քամալյան Օ.Ա., Սիլիցիումի օրոխիդրատների ռենտոգիական և էլեկտրակինետիկական հատկությունները, Գիտությունը և Կրթությունը Արցախում, № 1-2, 2014 թ., էջ 96-100:
3. Аванян Н.О., Степанян А.В., Камалян О.А. Некоторые особенности структурно механических свойств золей поликремневой кислоты в переменном магнитном поле // VII Международная научная конференция “Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения”.- Сб. докл., Иваново, 2012, С.140-141.
4. Матвеичук Ю.В., Зиганшина К.Р., Сухарев Ю.И. Изменение сорбционной активности силикагеля под воздействием магнитного поля как макроскопическое проявление неравновесного с structurированния дисперсной фазы // Известия Челябинского научного центра .- 2006, вып.3 (33).- с.63-67.
5. Камалян О.А., Степанян А.В. Влияние магнитного поля на формирование пористой структуры кремнезема // Хим. ж. Армении.- 2013, т.66, № 4.- С. 670-674.
6. Камалян О.А., Степанян А.В., Саргсян А.В., Саркезян В.А., Камалян Т.О. Особенности текстурных характеристик кремнеземов, полученных в переменном магнитном поле золь-гель методом // Междунар. конф. Современные проблемы сорбции, посв. 110-летию со дня рождения акад. М.М. Дубинина.- Сб. докладов, Москва, 2011, С. 214.
7. Камалян О.А. Разложение газообразных продуктов химической транспортной реакции H_2O_2/ZnO на поверхности силикагеля // Ж. физ. химии.- 2007, т. 81, № 9.- С.1692-1696.
8. Сухарев Ю.И., Апаликова И.Ю. Генезис формы гелевых солевых и оксигидратных систем в процессе их структурирования// Изв. Челябинского научного центра УрО РАН.- 2003, №1.- С. 85-97.
9. Сухарев Ю.И., Крупнова Т.Г., Апаликова И. Ю. Влияние магнитного поля на сорбционные и реологические свойства

- оксигидратных гелей железа // Известия Челябинского научного центра.-2005, вып.2 (28).- С.73-77.
10. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология нанодисперсных оксидов.-М.: Академкниг, 2006.-309 с.
11. Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Основы золь-гель технологии. Нанодисперсный кремнезем.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-328с.
12. Юдина Е. П. Влияние магнитного и электрического полей на свойства гелей оксигидрата иттрия, Дисс. канд. хим. науки, Чел. н. центр, г. Челябинск, 2006 г., 130 с.
13. Nagai M., Yamamoto Y., Aono R. Surface properties and fractal approach to molybdenum nitrides and their surface activity for hydrodenitrogenation // Coll. and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 241.- 2004, p. 257-263.

Հոդվածը տպագրության է Երաշխավորելի խմբագրական կոլեգիայի անդամ, ք.գ.թ. Վ.Ս. Միրզոյանը: